

ペーパーフィルター(ロール状、シート状)品番一覧

品番	精度(ミクロン:μ)	材質	強度N/5cm(実測値)	
			たて	よこ
5010	10~15	レーヨン	174.3	53.6
5015	15~20	レーヨン	172.4	40.3
5020	20~25	レーヨン	122.9	37.2
5025	25~30	レーヨン	91.7	30.8
5030	30~40	レーヨン	76.7	20.6
5040	40~50	レーヨン	48.1	13.7
5050	50~60	レーヨン	89.5	16.2
5060	60~70	レーヨン	85.8	29.5
5086	70~95	レーヨン	67.6	20
5095	95~150	レーヨン	73.4	27
6008	8~10	ポリエステル	258	104
6010	10~15	ポリエステル	225	91
6015	15~20	ポリエステル	192	70
6020	20~30	ポリエステル	159	53
6030	30~40	ポリエステル	110	36
6040	40~50	ポリエステル	82	28
6050	50~60	ポリエステル	62	20
6080	70~90	ポリエステル	60	60
7020	20~30	ポリプロピレン/ポリエチレン	199.9	51.5
7030	30~40	ポリプロピレン/ポリエチレン	106.6	26.7
7040	40~50	ポリプロピレン/ポリエチレン	94.3	27.9
8000	1~2	レーヨン/ポリエステル	244	370
8001	0.5~1	ポリエステル/ナイロン	312.6	396.8
8002	1~2	ポリエステル/ナイロン	393.3	427.8
8010	5~10	レーヨン/ポリエステル	204.7	277
8015	3~5	レーヨン/ポリエステル	231.1	251
8025	20~30	レーヨン/ポリエステル	136.4	129.2
8035	30~40	ポリエステル	181.9	119.9
8060	50~70	ポリエステル	105.3	67.4
9010	5~10	レーヨン/ポリエステル/ポリエチレン	100.3	122.8
9030	20~30	レーヨン/ポリエステル/ポリエチレン	45.8	49
3501	40~60	レーヨン	94.7	27.4
3095	100~150	レーヨン/ポリエステル/ポリエチレン	71.9	71.5
4080	80~90	ポリエチレン	205	205

ロール状紙芯:標準内径58φ、巻長さ10m~500m 別仕立て紙芯:10φ、12φ、38φ、50φ、75φ
シート状:あらゆる寸法にカット可能です。 ロール状、シート状:少量でも別注致します。

シックナーバックフィルター(S型)品番一覧

品番	精度(ミクロン:μ)	材質	強度N/5cm(実測値)	
			たて	よこ
6008	8~10	ポリエステル	258	104
6010	10~15	ポリエステル	225	91
6015	15~20	ポリエステル	192	70
6020	20~30	ポリエステル	159	53
6030	30~40	ポリエステル	110	36
6080	70~90	ポリエステル	60	60
8000	1~2	レーヨン/ポリエステル	244	370
8001	0.5~1	ポリエステル/ナイロン	312.6	396.8
8002	1~2	ポリエステル/ナイロン	393.3	427.8
8010	5~10	レーヨン/ポリエステル	204.7	277
8015	3~5	レーヨン/ポリエステル	231.1	251
8025	20~30	レーヨン/ポリエステル	136.4	129.2
8035	30~40	ポリエステル	181.9	119.9
8060	50~70	ポリエステル	105.3	67.4
9010	5~10	レーヨン/ポリエステル/ポリエチレン	100.3	122.8
9030	20~30	レーヨン/ポリエステル/ポリエチレン	45.8	49
3095	100~150	レーヨン/ポリエステル/ポリエチレン	71.9	71.5
4080	80~90	ポリエチレン	205	205

PSS型機械専用フィルターです。S型:寸法等詳細はP4~P5をご覧ください。上記品番よりあらゆる形に縫製可能です。
特注袋に関しましては弊社までお問い合わせ下さい。

シックナーバックフィルター(SR型、SR-27型)品番一覧

品番	精度(ミクロン:μ)	材質	強度N/5cm(実測値)	
			たて	よこ
6008	8~10	ポリエステル	258	104
6010	10~15	ポリエステル	225	91
6015	15~20	ポリエステル	192	70
6020	20~30	ポリエステル	159	53
6030	30~40	ポリエステル	110	36
6040	40~50	ポリエステル	82	28
6050	50~60	ポリエステル	62	20
6080	70~90	ポリエステル	60	60
8000	1~2	レーヨン/ポリエステル	244	370
8001	0.5~1	ポリエステル/ナイロン	312.6	396.8
8002	1~2	ポリエステル/ナイロン	393.3	427.8
8010	5~10	レーヨン/ポリエステル	204.7	277
8015	3~5	レーヨン/ポリエステル	231.1	251
8025	20~30	レーヨン/ポリエステル	136.4	129.2
8035	30~40	ポリエステル	181.9	119.9
8060	50~70	ポリエステル	105.3	67.4
9010	5~10	レーヨン/ポリエステル/ポリエチレン	100.3	122.8
9030	20~30	レーヨン/ポリエステル/ポリエチレン	45.8	49
3095	100~150	レーヨン/ポリエステル/ポリエチレン	71.9	71.5
4080	80~90	ポリエチレン	205	205

PSS型機械専用フィルターです。SR型、SR-27型:寸法等詳細はP4~P5をご覧ください。上記品番よりあらゆる形に縫製可能です。
特注袋に関しましては弊社までお問い合わせ下さい。

ろ過脱水袋(#型、62型、63型、64型)品番一覧

品番	精度(ミクロン:μ)	材質	強度N/5cm(実測値)	
			たて	よこ
5010	10~15	レーヨン	174.3	53.6
5015	15~20	レーヨン	172.4	40.3
5020	20~25	レーヨン	122.9	37.2
5025	25~30	レーヨン	91.7	30.8
5030	30~40	レーヨン	76.7	20.6
5040	40~50	レーヨン	48.1	13.7
5050	50~60	レーヨン	89.5	16.2
5060	60~70	レーヨン	85.8	29.5
5086	70~95	レーヨン	67.6	20
5095	95~150	レーヨン	73.4	27
6008	8~10	ポリエステル	258	104
6010	10~15	ポリエステル	225	91
6015	15~20	ポリエステル	192	70
6020	20~30	ポリエステル	159	53
6030	30~40	ポリエステル	110	36
6040	40~50	ポリエステル	82	28
6050	50~60	ポリエステル	62	20
6080	70~90	ポリエステル	60	60
7020	20~30	ポリプロピレン/ポリエチレン	199.9	51.5
7030	30~40	ポリプロピレン/ポリエチレン	106.6	26.7
7040	40~50	ポリプロピレン/ポリエチレン	94.3	27.9
8000	1~2	レーヨン/ポリエステル	244	370
8001	0.5~1	ポリエステル/ナイロン	312.6	396.8
8002	1~2	ポリエステル/ナイロン	393.3	427.8
8010	5~10	レーヨン/ポリエステル	204.7	277
8015	3~5	レーヨン/ポリエステル	231.1	251
8025	20~30	レーヨン/ポリエステル	136.4	129.2
8035	30~40	ポリエステル	181.9	119.9
8060	50~70	ポリエステル	105.3	67.4
9010	5~10	レーヨン/ポリエステル/ポリエチレン	100.3	122.8
9030	20~30	レーヨン/ポリエステル/ポリエチレン	45.8	49
3501	40~60	レーヨン	94.7	27.4
3095	100~150	レーヨン/ポリエステル/ポリエチレン	71.9	71.5
4080	80~90	ポリエチレン	205	205

ろ過脱水袋:寸法等詳細はP14~P15をご覧ください。上記品番よりあらゆる形に縫製可能です。特注袋に関しましては弊社までお問い合わせ下さい。